



Laminati

Lastre standard 500 x 1000 mm - Sbozzati



Lastre standard 500 x 1000 mm

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
0,20-0,39	500 x 1000		ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
0,40-0,99	500 x 1000		ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
1,00-2,00	500 x 1000		ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°

Le lastre standard possono essere ricoperte da un film plastico protettivo che riduce rischi da eventuali danni da maneggiamento. Tolleranza nelle dimensioni +/- 5 mm, tolleranza spessore +/- 0,010 mm

Sbozzati

spessori in mm	misure standard in mm	misure a richiesta	stato fisico	a richiesta del cliente	titoli disponibili
2,00-2,99	260 x 1000	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
3,00-3,99	260 x 1000	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°
4,00-10,00	260 x 1000	si	ricotto	semi cotto - crudo	800/°°-925/°°-940/°°-999/°°

Si considerano sbozzati tutti i laminati di spessore superiore a 2 mm. Tolleranza sullo spessore 0,010 mm

I ns. parametri di riferimento in valori durezza Vickers

	ag 800/°°	ag 925/°°	ag.930/°°	ag 999/°°
ricotto	85 hv	69 hv	67 hv	38-45 hv
semi cotto	120 hv	105 hv	102 hv	65-70 hv
crudo	150 hv	145 hv	140 hv	100 hv